

TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS_1-110

Version: 2019_01

2K CLEARCOAT 1-110

Een 2-komponenten sneldrogende medium solid Acrylic Clearcoat, als blanke toplaag over basecoat met uitstekende anti-scratch eigenschappen.

2K Clearcoat 1-110 is een sneldrogende, hoogglanzende niet vergelende blanke lak met uitstekende chemische en mechanische eigenschappen. Geschikt voor auto en truck-reparatie. Luchtdrogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking op watergedragen en oplosmiddelhoudende basecoats. Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100% 2K Clearcoat 1-110 50% 2K Hardener 2-110 Std / 2-111 Fast 0 – 5 % 2K Verdunner 3-50 Std / 3-51 Fast / 3-52 Slow	
	Potlife	ca. 2 – 3 hr	
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, bij 20°C	17 – 20 s	
	Applicatie methode	1,3 – 1,5 mm 2,5 – 3,5 bar	
	Aantal spuitlagen	2; Laagdikte 40 – 60 µm	
	Uitdampen bij 20°C	5 - 10 min	
	Droogtijd bij 20°C:	<u>Stofdroog</u> 25 - 30 min	<u>Fully cured</u> overnacht
	60°C:	5 min	35 min
	Theoretische dekking	10-12 m ² /l (50 µm dry film thickness)	
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/IIB(e)(840)580	
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.	
	Houdbaarheid	4 jaar	

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.